ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА
эмаль глянцевая ПФ-115

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- **ГОСТ 6465-76**
- **повышенная атмосферостойкость**
- **алкидная**

Назначение и свойства:

Окрашивание металлических, деревянных и других поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Образует однородное высокоглянцевое атмосферостойкое покрытие, обладающее защитными и декоративными свойствами. Устойчиво к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств. Легко наносится, хорошо растекается.

Код: 13-001

Тип покрытия	Глянцевое	Время высыхания	24 часа
Поверхность	Металл, дерево	Расход	100-180 г/м²
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +5 до +35 ºС
Растворитель	Уайт-спирит	Срок службы	До 7 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Запах	Присутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 ºС)

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлевкой. Окрашенные и зашпатлеванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки и загрунтовать. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем уайт-спиритом, загрунтовать антикоррозионным грунтом.

Рекомендации:

Перед нанесением использовать Грунт ГФ-021. Это уменьшит расход эмали и повысит долговечность покрытия. При окрашивании больших площадей использовать продукт одной партии и даты изготовления.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом не более 5%. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +5 до +35ºС и относительной влажности до 80%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Расход:

На однослойное покрытие 100-180 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2) ºС и относительной влажности воздуха (65±5) % – 24 часа. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания меняется.

Состав:

Алкидный лак, пигменты, наполнители, растворитель, сиккатив, вспомогательные добавки.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть уайт-спиритом или сольвентом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40ºС. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40ºС.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:

Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси! Вредно для водной среды. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасные инструменты. Беречь от статического электричества. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. При попадании на кожу снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Тушить воздушно-механической пеной, огнегасящим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

Нормативный документ:

ГОСТ 6465-76

Фасовки:

0,4 кг.; 0,9 кг.; 1,9 кг.; 2,8 кг.; 6 кг.; 10 кг.; 20 кг.

Цвета:

бежевая, белая, бирюзовая, вишнёвая, голубая, жёлтая, жёлто-коричневая, зелёная, зелёное яблоко, красная, кремовая, лимон, морская волна, оранжевая, розовая, салатная, светло-голубая, серая, синяя, сиреневая, фиолетовая, фисташковая, чёрная, шоколадная, ярко-зелёная

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
E-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 9001

web-страница продукта

ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫШЕУКАЗАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ